

GRAFITINSUOJA-AINE

"Extra Strong"

- Ulko-/sisäkäyttöön sekä huokoisille että koville pinnoille -
- Vesipohjainen joka sään pitkäaikaissuoja valtaosalle pintamateriaaleja. Sitoo itseensä spray-, sivellin- tai telamaalitöhryjä. Suojaa lisäksi erityisen tehokkaasti huopakynätöhryjä ja mekaanista rasitusta vastaan
- Suojelee käsitellyn pinnan ilmaaasteiden, sävävaihteluiden sekä kosteuden vaikutusta vastaan väh. 7 vuoden ajaksi
- Estää töhryjen tunkeutumisen pintaan
- On nk. "uhrisuoja" ts. uusittava puhdistusoperaation jälkeen
- On nopeasti biologisesti hajoava (OECD 302 B test)
- SILKO-hyväksytty

KÄYTTÖ:

Valmistautuminen: Puhdista ensin pinta töhryiltä ja muilta epäpuhtauksilta kuten liikennelika, vaha, öljy, maalijäänteet jne. Peitä tai suoja ikkunat. Sopiva ulkotyöskentelylämpötila on 10- 35°C. Alin työskentelylämpötila on -6°C. Ilman suhteellinen kosteus ei saa ylittää 95 %. Käsiteltävän pinnan on oltava kuivantuntuinen. Pinnan Ph-arvo ei saa ylittää 9. Tuore betoni on kuivuttava väh. 28 pv ennen käsittelyä ja maalattu pinta 1-4 viikkoa maalilaadusta riippuen. HUOM! Maalin on siedettävä +90°C lämpöistä vettä.

Töhrynsuojaus:

- Betoni, tiili, rappaus, karkea kivipinta

RAVISTA TAI HÄMMENNÄ AINE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ.

Levitä suoja-aine laimentamattomana töhrynsuoja-aineruiskulla, maaliruiskulla tai matalapaineruiskulla. Suojaus tehdään kahtena kerroksena. HUOM! Anna ensimmäisen kerroksen kuivua 1 – 3 tuntia (+20°C) tai niin että pinta on täysin kuiva ennen seuraavaa käsittelyä. Paras suojaava kalvo syntyy kun kerrosten välinen kuivumisaika on yli 12 tuntia. Vääriin pintoihin levinnyt suoja-aine pyyhitään tai huuhdellaan pois vedellä työn edetessä.

- Maalattut ja levyt pinnat, Levitys laimentamattomana em. ruiskujen lisäksi esim. telalla tai siveltimellä. metallit Mahdolliset valumat tai epätasainen kalvo tasoitetaan pesurukiksella tai sienellä.

Sisätilojen pinnat käsitellään kolmasti noudattaen em. kuivumisaikoja. Poista töhryt kuumavesipainepesurilla +90°C ja 70-150 bar paineella. Vedensyöttö n. 20 L/min. Vaikeissa tapauksissa käytä AGS töhrynpistoaineita perinteiseen

Tekniset tiedot:

Riittoisuus:

- betoni, tiili tms. 0,10-0,15 L/m²/kerros

- hiekkakivi, kevytbetoni, rappaus ja muut "imevät" pinnat 0,15-0,20 L/m²/kerros

Kuivumisaika: Suojattu pinta on vedenkestävä 2 tunnin kuluttua, kuiva 4 tunnin kuluttua ja läpikövettyä 72 tunnin kuluttua.

Varastointiaika: Säilyy n. 12 kk avaamattomassa alkuperäisastiassa. Pidä korkit tai kannet hyvin suljettuina kun ainetta ei käytetä. EI SAA JÄÄTYÄ!

Suojattu pinta: Suojakerros on väritön, sää- ja töhrynkkestävä, vettähyllivä sekä UV-säteiltä suojaava.

Pinnan materiaalista riippuen suojakerros voi osittain erottua.

HUOM! Joihinkin materiaaleihin tulee tummempi sävyvaikutelma tai kohonnut kiilto.

850125 ASTIAKOKO 25L